

محصول گروه سلولزی

BN100.00

رنگ براق سلولزی

ویژگی ها:

- قدرت پنهان کنندگی بالا
- براق کنندگی بالا
- رنگهای محبوب
- تسطیح عالی

زمان خشک شدن (20 درجه سانتی گراد ، رطوبت نسبی: 45-65 % RH، پوشش دهی: 100 گرم / متر مربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	10 - 15 دقیقه
خشک شدن سطحی	30 - 40 دقیقه

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
رنگ براق سلولزی	BN100.00	100	110
تینر سلولزی	TN200	100 - 80	120 - 100

آماده سازی سطح

برای پوشاندگی روی پایه پلی اورتان ، پلی استر یا UV برند Genç که ترجیحاً با کاغذ سنباده 220-280-400 یا 280-400 سنباده زده می شوند.

رنگ ها

1140 کرم

1445 کاپوچینو

2183 اکسید زرد

2185 کروم زرد

2702 نارنجی

2184 زرد لیمویی

7111 طوسی متالیک

5190 آبی مرجانی

5800 آبی

5205 آبی خاکستری

6400 سبز چمنی

9123 مشکی

8380 قهوه ای شیری

8506 قهوه ای تیره

3205 قرمز

3260 بوردو

4175 ونگه

1000 سفید

7016 آنتراسیت

5104 آبی تیره

2001 مروارید

7069 نقره ای متالیک

1810 طلایی متالیک

3310 برنز متالیک

اطلاعات کلیدی

به دلیل خشک شدن سریع ، می توان از آن به راحتی برای سطوح چوبی و فلزی در کارهای مبلمان و دکوراسیون استفاده.
ترکیبی از رنگ های زنده و شیک در مبلمان شما ایجاد می کند.