

محصول گروه پلی اورتان

BP695.00

رنگ براق کننده پلی اورتان

ویژگی ها:

- بدنه غشاء قوی
- بسیار براق
- تیکسوتروپی عالی در سطوح عمودی
- حداکثر مقاومت در برابر زردی
- قدرت پنهان کنندگی بالا
- لایه بندی عالی

زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد)		(پوشش دهی: 100 گرم برای یک متر مربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	20 - 25 دقیقه	خشک شدن سطحی	4 ساعت
آماده برای انباشتن به روی هم	48 ساعت		

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
رنگ براق کننده پلی اورتان	BP695.00	100	110 - 120
خشک کننده	HP695	50	55
تینر اکریلیک	TA550	25 - 30	30 - 35

آماده سازی سطح

برای اجرا بر روی زیرکار پلی اورتان ، پلی استر یا UV برند Genç که ترجیحاً به ترتیب با کاغذ سنباده 220-280-400 یا 220-400 سنباده زده می شوند استفاده کرد.

اطلاعات کلیدی

انتخاب پرایمر سفید پلی استر BE401 یا پرایمر سفید پلی اورتان BP548 بر روی سطح ، براقیت بالا و ماندگاری رنگ لایه رویی را تضمین می کند. توصیه می شود برای حداکثر بازدهی در پولیش 36 ساعت صبر کنید.