

محصول گروه اکریلیک

VA104.77

سیلر اکریلیک

ویژگی ها:

- مقاومت زیاد در برابر زردگرایی
- مناسب برای چوبهای سفید شده و روشن
- پوست خور آسان
- قابل اجرا بر منافذ باز و بسته

زمان خشک کردن (20 درجه سانتیگراد)		(پوشش دهی: 150 گرم برای یک متر مربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	15 - 20 دقیقه		
خشک شدن سطحی	20 - 30 دقیقه		
آماده برای سنباده	90 - 100 دقیقه		

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
سیلر اکریلیک	VA104.77	100	100
خشک کننده	HA190	10	10
تینر اکریلیک	TA500	45	50

آماده سازی سطح

قبل از استفاده ، سطح باید از گرد و غبار و سایر مواد خارجی (روغن ، سیلیکون ، بقایای لاک و غیره) پاک شود. توصیه می شود حداقل 3 لایه برای اجراهای روی منافذ استفاده کنید. با افزودن خمیر متالیک PM901 می توان آن را به عنوان پوشش میانی استفاده نمود.

اطلاعات کلیدی

به دلیل نفوذ کارآمد آن ، برای پاشش روی چوب با منافذ باز ایده آل است. برای کاربردهای منافذ بسته با لایه های زیاد بجز درخت بلوط مناسب است. یک وارنیش زیرکار ایده آل برای وارنیش رویه براق میباشد.