

محصول گروه اکریلیک

Va550.00

وارنیش براق اکریلیک

ویژگی ها:

- براق کنندگی بالا و دائمی
- سطح محکم
- مقاوم در برابر خراش
- حداکثر مقاومت در برابر زردگرایی
- لایه بندی عالی

زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد)		(پوشش دهی: 100 گرم برای یک متر مربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	20 دقیقه	خشک شدن سطحی	90 – 120 دقیقه
آماده برای انباشتن به روی هم	21 – 25 ساعت		

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
وارنیش براق	VA550.00	100	100
خشک کننده	HA550	50	55
تینر اکریلیک	TA500	50 – 60	55 – 65

آماده سازی سطح

قبل از استفاده ، سطح باید از گرد و غبار و سایر مواد خارجی (روغن ، سیلیکون ، بقایای لاک و غیره) پاک شود. برای مقاومت در برابر زردگرایی ، می توان از سیستم های اکریلیک به عنوان زیرکار استفاده کرد.

بسته بندی

3 کیلوگرم / 12 کیلوگرم

اطلاعات کلیدی

انقباضی مشاهده نخواهد شد، سالهای طولانی براق خواهد ماند. به دلیل خاصیت خشک شدن سریع در مدت زمان کوتاهی می توان آن را صیقل داد حتی اگر دما بین 15-5 درجه سانتیگراد باشد. همچنین به دلیل ویژگی خشک شدن سریع ، برای سطوح چاپ شده دیجیتال نیز توصیه می شود.