

محصول گروه اکریلیک

VA700.77

سیلر اکریلیک مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش

ویژگی ها:

- مقاومت عالی در برابر اشعه UV
- مناسب روکش های صنعتی و چوب های سفید شده
- بدنه قوی و پوست خور آسان

زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد)		(پوشش دهی: 100 گرم برای یک متر مربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	20 – 25 دقیقه	خشک شدن سطحی	35 – 40 دقیقه
آماده برای سنباده	90 – 100 دقیقه		

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
سیلر اکریلیک	VA700.77	100	100
خشک کننده	HA190	10	10
تینر اکریلیک	TA500	20 – 30	20 – 30

آماده سازی سطح

قبل از استفاده ، سطح باید با کاغذ سنباده 180-220 سنباده زده شود ، از گرد و غبار و سایر مواد خارجی (روغن ، سیلیکون ، بقایای لاک و غیره) پاک شود.

بسته بندی

15 کیلوگرم

اطلاعات کلیدی

مقاومت در برابر اشعه های مضر خورشید را ایجاد می کند و حداقل تغییر رنگ روی سطح را تضمین می کند. همچنین می تواند از تغییر رنگی که ممکن است با گذشت زمان در پوشش های رنگی رخ دهد ، جلوگیری کند. برای مبلمان داخلی چوبی وسایل نقلیه حمل و نقل دریایی فرموله شده است.