

محصول گروه اکریلیک

VA700.XX

مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش

ویژگی ها:

- جلوه ابریشمی عالی
- شفافیت عالی
- مناسب برای چوبهای سفید زده
- از سطوح سفید رنگ و رنگهای پاستیلی در برابر زردی محافظت می کند

زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد)		(پوشش دهی: 100 گرم برای یک متر مربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	10-15 دقیقه	خشک شدن سطحی	45-60 دقیقه
آماده برای سنباده	حداقل 16 ساعت		

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
وارنیش اکریلیک	VA700.XX	100	100
خشک کننده	HA190	10	10
تینر پلی اورتان	TA500	20 - 50	20 - 55

آماده سازی سطح

سطوح مورد استفاده از گرد و غبار و سایر مواد خارجی (روغن ، سیلیکون ، بقایای لاک و غیره) پاک شود. VA700.77 بهتر است در سیستم های وارنیشی ضد زردگرا استفاده شود.

بسته بندی

15 کیلوگرم

اطلاعات کلیدی

مقاومت در برابر اشعه های مضر ناشی از خورشید را ایجاد می کند و حداقل تغییر رنگ روی سطح را تضمین می کند. همچنین می تواند از تغییر رنگی که ممکن است با گذشت زمان در پوشش های رنگی رخ دهد ، جلوگیری کند. برای مبلمان داخلی چوبی وسایل نقلیه حمل و نقل دریایی فرموله شده است.