

محصول گروه پلی استر

VE500.00

وارنیش براق پلی استر

ویژگی ها:

- مقاومت عالی
- بدنه قوی و سخت

زمان خشک شدن (20 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی: 45-65 % RH، پوشش دهی: 300 گرم در متر مربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	20 دقیقه
خشک شدن سطحی	30 دقیقه
آماده به سنباده زدن	180 دقیقه
قابل انباشته شدن به روی هم بعد از پاشش	8 ساعت

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
وارنیش براق پلی استر	VE500.00	100	100
شتاب دهنده پلی استر	VH400	2	2
خشک کننده پلی استر	HE400	2	2

آماده سازی سطح

قبل از استفاده، ابتدا سطح باید با کاغذ سنباده 180-220 سنباده زده شود، از گرد و غبار و سایر مواد خارجی (روغن، سیلیکون، بقایای لاک و غیره) جدا شود. اگر می خواهید سطح رنگی باشد، می توانید از ZD820 Gençcolor Wood Stain مطابق توصیه در برگه های اطلاعات فنی استفاده کنید.

اطلاعات کلیدی

برای مواردی استفاده شود که نیاز است بعد از اجرا سطح مانند شیشه باشد.