

محصول گروه سلولزی

VN100.00

وارنیش براق سلولزی

ویژگی ها:

- تسطیح خوب
- مقاوم در برابر عوامل فیزیکی
- لغزندگی خوب
- غشاء سخت و ارتجاعی

زمان خشک شدن (20 درجه سانتی گراد ، رطوبت نسبی: 45-65% RH، پوشش دهی: 100 گرم در متر مربع)	
8 - 10 دقیقه	زمان انتظار بین هر لایه اجرا
20 - 30 دقیقه	خشک شدن سطحی
10 ساعت	قابل انباشته شدن به روی هم

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
وارنیش براق سلولزی	VN100.00	100	100
تینر سلولزی	TN200	80 - 90	90 - 115

آماده سازی سطح

روی پلی اورتان یا سلولزی استفاده شود. سطح را می توان به ترتیب با کاغذ سنباده 220-280-400 یا 280-400 سنباده زنی کرد.

اطلاعات کلیدی

به کاربران آماتور توصیه می شود در مواردی که خشک شدن سریع روی روکش ها و سطوح جامد مورد نیاز است ، برای مصارف نقره ای و مرواریدی از این ترکیب استفاده کنند. براب رنگبخشی به وارنیش می توان ZD900 Gençmix Varnish Colorant را استفاده کرد.