

گروه محصول پلی اورتان

VP200.00

کیلر براق پلی اورتان

ویژگی ها:

- براقیت بالا
- تسطیح عالی
- ظاهر زیبا
- مقاومت در برابر حفره

زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی: 45-65 % RH) (پوشش دهی: 100 گرم برای یک مترمربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	20 - 30 دقیقه
خشک شدن سطحی	90 - 100 دقیقه
قابل انباشته شدن به روی هم (500 کیلوگرم در مترمربع)	65 - 70 ساعت

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
وارنیش براق کننده پلی اورتان	VP200.00	100	100
خشک کننده	HP900	50	53
تینر پلی اورتان	TP100	0 - 10	0 - 12

آماده سازی سطح

بهترین نتیجه بدست آمده بر روی سطوح سنباده زده شده ای است که با سیلر پلی اورتان ، پلی استر یا UV برند Genc پوشانده شده اند. سطح باید تمیز و بدون گرد و غبار باشد. همه آلودگی ها (گرد و غبار ، موم و غیره) را پاک کنید. در صورت تمایل به رنگ بخشیدن به این محصول، می توان از هم رنگی وارنیش ZD900 Gençmix Varnish Colorant استفاده کرد. خمیر متالیک PM901 می تواند به منظور درخشان کردن استفاده شود.

اطلاعات کلیدی

می تواند در شرایط مختلف آب و هوایی استفاده شود.