

محصول گروه اکریلیک

VP460.00

وارنیش براق پلی اکریلیک

ویژگی ها:

- ظاهر روشن
- براق کنندگی بالا و دائمی
- مقاوم در برابر خراش و ضربه
- لایه بندی عالی
- مقاومت بیشتر به زردگرایی در مقایسه پلی اورتان
- مناسب برای اجراهای عمودی

زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد)		(پوشش دهی: 100 گرم برای یک مترمربع)	
زمان انتظار برای اجرا بین لایه ها	16 دقیقه	خشک شدن سطحی	20 – 30 دقیقه
آماده برای انباشتن به روی هم	24 ساعت		

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
وارنیش براق	VP460.00	100	100
خشک کننده	HP460	100	110
تینر اکریلیک	TA500	10 – 15	10 – 20

آماده سازی سطح

بهترین بر روی سطوح سنباده زده شده قبلی است که با پلی اورتان GENÇ ، پلی استر یا سیلر UV از قبل پوشانده شده اند. سطح باید تمیز باشد و از تمام آلودگی ها پاک شود. در صورت تمایل به رنگ بخشیدن به ورنیش ، می توان از هم رنگی

ZD900 Gençmix Varnish Colorant استفاده کرد. خمیر متالیک PM901 برای ایجاد اثری درخشان استفاده میشود

بسته بندی: 24 کیلوگرم

اطلاعات کلیدی

وارنیش پلی اکریلیک دارای ظاهری روشن و خاصیت تیکسوتروپیک است که برجسته می شود. علاوه بر استفاده بعنوان ورنیش رویه، میتوان بر روی سطوح از رنگ سفید و رنگهای پاستیلی (خمیری) استفاده کرد.