

محصول گروه پلی اورتان

VP561.00

وارنیش براق

ویژگی ها:

- براق کنندگی بالا و دائمی
- مقاومت در برابر خراش و ضربه
- پوشش بالا
- لایه بندی عالی
- ظاهری واضح و پشت نما

زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد)، (پوشش دهی: 100 گرم برای یک مترمربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	20 - 25 دقیقه
خشک شدن سطحی	80 - 110 دقیقه
آماده برای پولیش	23 - 25 ساعت

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
وارنیش براق	VP561.00	100	100
خشک کننده	HP161	100	102
تینر اکریلیک	TA500	0 - 10	0 - 12

آماده سازی سطح

بهترین بر روی سطوح سنباده زده شده قبلی است که با پلی اورتان GENÇ، پلی استر یا سیلر UV پوشانده شده اند. سطح باید تمیز و بدون گرد و غبار باشد. همه آلودگی ها (گرد و غبار، موم و غیره) را پاک کنید. در صورت تمایل به رنگ بخشیدن به وارنیش رویه، می توان از هم رنگی ZD900 Gençmix Varnish Colorant استفاده کرد. از خمیر متالیک PM901 می تواند به عنوان درخشان کننده استفاده شود.

بسته بندی: 12 کیلوگرم

اطلاعات کلیدی

با ایجاد نمایی مرطوب بر روی سطح اعمال شده، جلوه ای آینه ای ایجاد می کند. به دلیل ظاهر واضح و ویژگی شفافیت بالا، برای مبلمان، میزها و روکش های با کیفیت بالا مناسب است.