

گروه محصول پلی اورتان

VP610.77

سیلر پلی اورتان سوپر شفاف

ویژگی ها:

- شفافیت بالا
- مقاوم در برابر سفید شدن ناشی از ضربه
- ساختار شیمیایی مناسب برای کاربردهای با منافذ باز

زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد ، رطوبت نسبی: 45-65 % RH، پوشش دهی: 100 گرم برای یک مترمربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	20 – 30 دقیقه
خشک شدن سطحی	60 – 80 دقیقه
آماده برای سنباده زدن	120 – 150 دقیقه

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
سیلر پلی اورتان	VP610.77	100	100
خشک کننده	HP600	50	53
تینر پلی اورتان	TP100	10-0	10-0

آماده سازی سطح

قبل از استفاده ، سطح باید با کاغذ سنباده 180-220 آماده شود ، از گرد و غبار و سایر مواد خارجی (روغن ، سیلیکون ، بقایای لاک و غیره) پاک شود. در صورت تمایل به رنگ کردن سطح به صورت شفاف(پشت نما)، می توان از ZD820 Gençcolor Wood Stain یا BS600 Woodtex Wood Colourant استفاده کرد.

نکات کلیدی

گذشت زمان باعث ایجاد ظاهری کدر نمی شود. به دلیل ساختار الاستیک ، در برابر سفید شدن که می تواند در اثر خراش یا ضربه ایجاد شود ، مقاوم است.