

گروه محصول پلی اورتان

**VP680.77**

سیلر پلی اورتان الکترواستاتیک

ویژگی ها:

- مناسب برای اجراهای الکترواستاتیک
- پوست خور آسان
- قدرت پوشش دهی بالا

| زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد) |          | (پوشش دهی: 100 گرم برای یک مترمربع) |  |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------|--|
| زمان انتظار بین هر لایه اجرا     | 5 دقیقه  |                                     |  |
| خشک شدن سطحی                     | 7 دقیقه  |                                     |  |
| آماده برای سنباده                | 45 دقیقه |                                     |  |

| محصول                         | کد       | وزن (%) | حجم (%) |
|-------------------------------|----------|---------|---------|
| سیلر پلی اورتان الکترواستاتیک | VP680.77 | 100     | 100     |
| خشک کننده                     | HP680    | 50      | 53      |
| تینر پلی اورتان               | TP680    | 25 - 20 | 25 - 20 |

حلال جایگزین

تینر - TN200: برای دمای 10 درجه سانتیگراد و دمای پایین توصیه می شود.

آماده سازی سطح

قبل از استفاده، سطح باید با کاغذ سنباده 180-220 سمباده زده شود، از گرد و غبار و سایر مواد خارجی (روغن، سیلیکون، بقایای لاک و غیره) پاک شود. میتوان به سطح با جوهر فوری و روغنی برند GENC رنگ بخشید.

گزینه های رنگ: 1000 سفید و 1161 کرمی و 8144 قهوه ای، فقط رنگ سفید گواهی EN71.3 است.

اطلاعات کلیدی

سیلر با کیفیت بالا و پوست خور آسان با خاصیت تیکسوتروپی که میتوان در پاشش های عمودی هم از آن بهره برد. قابلیت پاشش الکترواستاتیکی و همچنین با پیستوله دارد. حداقل بازدهی در پوشش 90٪ میباشد.