

گروه محصول پلی اورتان

VP850.77

سیلر پلی اورتان

ویژگی ها:

- شفافیت بالا
- پوست خور آسان
- قدرت پر کنندگی بالا

زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد)		(پوشش دهی: 100 گرم برای یک مترمربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	10 – 15 دقیقه		
خشک شدن سطحی	15 – 20 دقیقه		
آماده برای سنباده	45 – 60 دقیقه		

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
سیلر پلی اورتان	VP850.77	100	100
خشک کننده	HP777	50	53
تینر پلی اورتان	TP100	30 – 40	35 – 45

آماده سازی سطح

قبل از استفاده ، سطح باید با کاغذ سنباده 180-220 پوست زده شود ، از گرد و غبار و سایر مواد خارجی (روغن ، سیلیکون ، بقایای لاک و غیره) پاک شود. در صورت تمایل به رنگ بخشیدن به سطح چوبی، می توان از **ZD820 Gençcolor Wood** یا **Stain** یا **BS600 Woodtex Wood Colourant** استفاده شود. برای رنگ بخشیدن به وارنیش می توان از همرنگی مخصوص **ZD900 Gençmix Varnish Colorant** استفاده کرد.

نکات کلیدی

این یک سیلر شفاف است که برای ایجاد سطحی با کیفیت قبل از استفاده از پوشش رویه ساخته شده است. توصیه می شود با **HP900 PU Hardener** در دمای بیش از 25 درجه سانتیگراد و رطوبت 55٪ استفاده کنید. قبل از استفاده از رویه های لاک براق ، توصیه می شود 24 ساعت صبر کنید.