

محصول گروه اسید کیورد

VQ100.77

سیلر اسید کیورد

ویژگی ها:

- سطح بندی عالی
- قدرت پرکنندگی بالا
- عمر طولانی
- مقاوم در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی

زمان خشک شدن (20 درجه سانتی گراد ، رطوبت نسبی: 45-65 % RH، پوشش دهی: 100 گرم در متر مربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	15 - 20 دقیقه
خشک شدن سطحی	60 دقیقه
آماده به سنباده زدن	75 دقیقه

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
سیلر وولکانیده با اسید	VQ100.77	100	100
خشک کننده	HQ100	10	511
تینر	TN200	30	33

آماده سازی سطح

قبل از استفاده ، سطح باید از گرد و غبار و سایر مواد خارجی (روغن ، سیلیکون ، بقایای لاک و غیره) پاک شود.

اطلاعات کلیدی

به دلیل ساختار با دوام خود برای همه محصولات گروه مبلمان ، یک لایه زیرین عالی روی سطوح چوبی قبل از لایه رویی ایجاد می کند.