

محصول گروه اسید کیورد

VQ100.XX

وارنیش سری مات اسید کیورد

ویژگی ها:

- شفاف
- سطح بندی عالی
- مقاوم در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی
- به عنوان زیرکار و رویه (سلف سیلر) استفاده می شود
- عمر طولانی

زمان خشک شدن (20 درجه سانتی گراد ، رطوبت نسبی: 45-65 % RH، پوشش دهی: 100 گرم در متر مربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	25 - 30 دقیقه
خشک شدن سطحی	70 - 80 دقیقه
قابل انباشته شدن به روی هم بعد از پاشش	4 ساعت

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
وارنیش اسیدی	VQ100.XX	100	100
خشک کننده اسیدی	HQ100	10	11
تینر سلولزی	TN200	30	35

آماده سازی سطح

قبل از استفاده ، سطح باید از گرد و غبار و سایر مواد خارجی (روغن ، سیلیکون ، بقایای لاک و غیره) پاک شود.

اطلاعات کلیدی

سطحی با مقاومت فیزیکی و شیمیایی بالا برای محیط هایی مانند ادارات ، شیرینی فروشی ها و کافه ها ایجاد می کند.