

محصول گروه بر پایه آب

VW716.77

سیلر بر پایه آب

ویژگی ها:

- شفافیت بالا
- پوست خور خوب
- بدنه قوی
- مناسب برای کاربردهای منافذ باز و بسته

زمان خشک شدن (20 درجه سانتی گراد ، رطوبت نسبی: 45-65 % RH، پوشش دهی: 140 گرم در متر مربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	15 دقیقه
خشک شدن سطحی	45 دقیقه
آماده به سنباده زدن	2-3 ساعت

آماده سازی سطح

سطح باید خشک باشد و از روغن و بقایا پاک شود. از آنجا که محصولات مبتنی بر آب تمایل به بلند کردن سطح چوب دارند ، سنباده زدن با کاغذ سنباده 150-180 بسیار مهم است. مهم است که چوب مورد استفاده باید خوب خشک شود و رطوبت آن بین 10-14 درصد باشد.

اطلاعات کلیدی

آسیبی به سطح نمی رساند. می توان از آن برای تولید سریع و انبوه استفاده نمود.