

محصول گروه اکریلیک

VA500.00

وارنیش براق اکریلیک

ویژگی ها:

- مخصوص اجزاهای بدون منفذ
- مقاومت عالی در برابر زردگرایی
- سریع خشک

زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد)		(پوشش دهی: 100 گرم برای یک متر مربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	20 - 25 دقیقه		
خشک شدن سطحی	50 - 60 دقیقه		
آماده برای انباشتن به روی هم	36 ساعت		

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
وارنیش براق اکریلیک	VA500.00	100	100
خشک کننده	HA190	10	10
تینر اکریلیک	TA500	50	55

آماده سازی سطح

قبل از استفاده ، سطح باید از گرد و غبار و سایر مواد خارجی (روغن ، سیلیکون ، بقایای لاک و غیره) پاک شود. برای بیشترین مقاومت در برابر زردگرایی ، از سیستم های اکریلیک به عنوان زیرکار استفاده شود.

بسته بندی

3 کیلوگرم / 15 کیلوگرم

اطلاعات کلیدی

این رنگ را می توان روی چوب ، همچنین سطوح فلزی از پیش آزمایش شده استفاده کرد. حتی اگر به مقدار زیاد استفاده شود مشکلی حفره و دون زدن را ایجاد نمی کند.