

محصول گروه پلی اورتان

BP500.00

رنگ براق پلی اورتان

ویژگی ها:

- براقیت بالا و دائم
- قدرت پنهان کنندگی زیاد
- لایه گذاری عالی و سختی سطح بسیار خوب

زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد)		(پوشش دهی: 100 گرم برای یک متر مربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	30 - 40 دقیقه		
خشک شدن سطحی	60 - 70 دقیقه		
قابل انباشتن به روی هم بعد از پاشش	36 ساعت		

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
رنگ براق کننده پلی اورتان	BP500.00	100	110 - 120
خشک کننده	HP501	50	55
تینر پلی اورتان	TP100	20	25

آماده سازی سطح

استفاده بر روی پلی اورتان ، پلی استر یا رنگ پایه UV برند GENC که ترجیحاً با کاغذ سنباده 220-280-400 یا 220-400 آماده می شوند.

گزینه های رنگ: 1000 سفید و 1110 سفید برفی

اطلاعات کلیدی

وقتی روی سطح از بیش پرداخت شده با آستر اعمال می شود ، جلوه ای شیشه ای ایجاد می کند.