

گروه محصول پلی اورتان

پرایمر پلی اورتان

**BP548.77**

ویژگی ها:

- انعطاف پذیری بالا
- قدرت پوشش دهی بالا
- سنباده زنی عالی
- تسطیح عالی

زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد ، رطوبت نسبی: 45-65% RH، پوشش دهی: 150 گرم برای یک متر مربع)	
زمان انتظار بین هر لایه پاشش	15 - 20 دقیقه
خشک شدن سطحی	20 - 40 دقیقه
آماده برای سنباده زدن	60 - 90 دقیقه

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
پرایمر پلی اورتان	BP548.77	100	140 - 150
خشک کننده	HP548	40	45
تینر پلی اورتان	TP100	5 - 10	10 - 20

آماده سازی سطح

قبل از استفاده ، سطح باید با کاغذ سنباده 180-220 سنباده زده شود ، از گرد و غبار و سایر مواد خارجی (روغن ، سیلیکون ، بقایای لاک و غیره) پاک شود..

نکات کلیدی

می توان آن را روی MDF استفاده کرد. برای پوشش رویه براق ترجیح داده میشود، به خصوص اگر بر پایه پلی استر نباشد. مناسب است که برای هر لایه حداکثر 250 گرم در متر مربع در دمای 20-23 درجه سانتی گراد (RH 55) استفاده شود.