

محصول گروه سیستم رنگ آمیزی GENÇ

CP535.00

بیس رنگ براق پلی اورتان

ویژگی ها:

- مقاومت بالا در برابر زرد شدن
- ثبات رنگ طولانی
- براقیت عالی
- قدرت پنهان کنندگی بالا
- تسطیح عالی

زمان خشک شدن (20 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی: 45-65% RH، پوشش دهی: 100 گرم برای یک متر مربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	25 - 35 دقیقه
خشک شدن سطحی	90 - 120 دقیقه
قابل انباشته شدن (500 کیلوگرم در متر مربع)	10 - 12 ساعت

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
رنگ براق پلی اورتان	CP535.00	100	110
خشک کننده پلی اورتان	HP135	100	110
تینر اکریلیک	TA500	20 - 25	30 - 40

آماده سازی سطح

برای استفاده بر روی پلی اورتان ، پلی استر یا UV برند Genç ترجیحاً به ترتیب با کاغذ سنباده 240-400 سنباده زده می شوند.

هر رنگی را می توان با سیستم Genç Tinting تهیه کرد.

اطلاعات کلیدی

در سیستم های پلی اورتان ، از فناوری Genç Tinting برای تهیه رنگهای RAL، NCS، Pantone و سایر رنگها استفاده می شود. استفاده از پرایمر پلی اورتان Genç BP548، پرایمر پلی استر BE401 یا پرایمر UV BU404 به عنوان لایه زیرین توصیه می شود. استفاده از خشک کننده پلی اورتان HP135 در رنگهای سفید باعث افزایش مقاومت زرد شدن محصول می شود. استفاده از خشک کننده پلی اورتان HP123 در رنگ های تیره توصیه می شود. استفاده از TP524 Gloss System Thinner ظاهر براق بالایی مثل آینه در دمای 25 درجه سانتیگراد و بالاتر، حتی در هوای مرطوب پیشنهاد میشود. برای کابینت آشپزخانه و حمام ، پنل های تخت SURFACE PREPARATION و پنل های سه بعدی و غیره مناسب است.