

محصول گروه سیستم رنگ آمیزی GENÇ

CP585.00

بیس رنگ براق پلی اورتان برای ترکیب رنگها

ویژگی ها:

- مقاومت بالا در برابر زرد شدن
- سطحی همگن
- قدرت پنهان کنندگی کنندگی بالا
- خشک شدن سریع

زمان خشک شدن (20 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی: 45-65% RH، پوشش دهی: 100 گرم برای یک متر مربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	20 تا 25 دقیقه
خشک شدن سطحی	45 - 60 دقیقه
قابل انباشته شدن روی هم (500 کیلوگرم در متر مربع)	24 - 30 ساعت

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
بیس رنگ براق پلی اورتان	CP585.00	100	110
خشک کننده پلی اورتان	HP580	50	60
تینر اکریلیک	TA500	20	30

آماده سازی سطح

برای استفاده روی پلی اورتان Genç، پلی استر یا پایه UV که ترجیحاً با کاغذ سنباده 240-400 سنباده زده می شوند اعمال می شود. پس از سنباده زنی، سطح باید تمیز و عاری از گرد و غبار باشد. بعد از سنباده سطح باید، از هرگونه آلودگی (روغن، سیلیکون و غیره) پاک شود.

هر رنگی را می توان با سیستم Genç Tinting تهیه کرد.

اطلاعات کلیدی

در سیستم های پلی اورتان، از فناوری Genç Tinting برای تهیه رنگهای RAL، NCS، Pantone و سایر رنگها استفاده میشود. برای آشپزخانه، کابینت حمام و مبلمان مناسب است. خشک کننده پلی اورتان Genç HP120 را می توان به عنوان خشک کننده جایگزین استفاده کرد.