

گروه محصول پلی اورتان

VP500.00

کیلر سوپر براق پلی اورتان

ویژگی ها:

- براقیت دائمی و بالا
- مقاومت بالا

زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد)		(پوشش دهی: 100 گرم برای یک مترمربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	20 - 25 دقیقه	خشک شدن سطحی	80 - 90 دقیقه
قابل انباشته شدن به روی هم (500 کیلوگرم در مترمربع)	16 - 17 ساعت		

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
روغن براق پلی اورتان	VP500.00	100	100
خشک کننده	HP904	100	102
تینر پلی اورتان	TP100	0 - 5	0 - 6

خشک کننده HP900: برای خشک شدن در زمان سریعتر توصیه می شود.

قابل انباشته شدن (1000 کیلوگرم در متر مربع): 40 - 44 ساعت

تینر TA500: برای بیش از 25 درجه سانتیگراد ترجیح داده می شود

آماده سازی سطح

بهترین نتیجه بدست آمده بر روی سطوح سنباده زده شده ای است که با سیلر پلی اورتان ، پلی استر یا UV برند GENÇ پوشانده شده اند. سطح باید تمیز و بدون گرد و غبار باشد. همه آلودگی ها (گرد و غبار ، موم و غیره) را پاک کنید. در صورت تمایل به رنگ بخشیدن به این محصول ، می توان از رنگ ZD900 Gençmix Varnish Colorant استفاده کرد. خمیر متالیک PM901 می تواند به منظور درخشان شدن استفاده شود.

اطلاعات کلیدی

به دلیل مقاومت در برابر ترک خوردگی برای ترمیم و استفاده روی سطوح درب استیل و روکش دار مناسب است.