

گروه محصول پلی اورتان

**VP525.00**

کیلر سوپر براق پلی یورتان

ویژگی ها:

- سریع خشک
- ظاهری کاملاً شفاف و روشن
- لایه بندی عالی
- براقیت بالا و دائمی
- مقاومت در برابر خراش و ضربه

زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد)		(پوشش دهی: 100 گرم برای یک مترمربع)	
زمان انتظار بین هر لایه اجرا	20 - 30 دقیقه		
خشک شدن سطحی	60 - 70 دقیقه		
قابل انباشتن به روی هم (500 کیلوگرم در مترمربع)	16 - 18 ساعت		

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
کیلر سوپر براق پلی یورتان	VP525.00	100	100
خشک کننده	HP125	100	102
تینر اکریلیک	TA500	5 - 0	5 - 0

آماده سازی سطح

بهترین نتیجه بدست آمده بر روی سطوح سنباده زده شده ای است که با پلی اورتان GENÇ ، پلی استر یا UV از قبل پوشانده شده اند. سطح باید تمیز و بدون گرد و غبار باشد. همه آلودگی ها (گرد و غبار ، موم و غیره) را پاک کنید. در صورت تمایل به رنگ بخشیدن به وارنیش ، می توان از رنگ ZD900 Gençmix Varnish Colorant همانطور که در صفحه داده فنی تعریف شده استفاده کرد. خمیر متالیک PM901 می تواند برای بدست آوردن اثر مورد نظر به عنوان جلا دهنده استفاده شود. توصیه می شود کیلر براق را فقط روی لایه اول و لایه هاب بعدی را با وارنیش ترکیب شده با خمیر متالیک پوشش دهید.