

گروه محصولات با اهداف خاص

VX100.00 رزین اپوکسی

ریخته گری براق فوق العاده شفاف اپوکسی

ویژگی ها:

- مقاومت عالی در برابر زرد شدن
- براقیت زیاد قبل و بعد از پرداخت
- ضخامت بالا با یکبار اجرا
- مقاومت بالا در برابر خراش هایی که ممکن است در طول زمان روی سطح ایجاد شود
- حداقل کف
- سنباده پذیری آسان
- تراز و مرطوب شدن عالی سطح
- چسبندگی بالا پس از اجرا
- مقاومت بالا در برابر ترکهای بسیار ریز

زمان خشک شدن (20 درجه سانتیگراد، 50-55 RH)		
ضخامت (3 سانتی متر)	ضخامت (5 سانتی متر)	
زمان انتظار پس از دست اول	20 ساعت	16 ساعت
خشک شدن سطحی	27 ساعت	21 ساعت
زمان اجرای لایه های بعد	32 ساعت	25 ساعت
قابلیت انباشته شدن	72 ساعت	72 ساعت

محصول	کد	وزن (%)	حجم (%)
رزین اپوکسی	VX100	100	100
خشک کننده اپوکسی	HX100	28	38

روش کاربرد

آماده سازی سطح

سطح باید از روغن، گریس، گرد و غبار، کثیفی، زنگ زدگی، رنگ، اکسیدها، محصولات خورنده، سایر مواد خارجی و رطوبت پاک شود. چوبی که قرار است ریخته گری شود خشک شده و رطوبت آن باید حداکثر 4 درصد باشد. برای افکت ها و رنگ های مختلف؛ خمیر متالیک (PM901.00.XXXX) و Gençmix (ZD900.XXXX) را می توان اضافه کرد. از نظر فنی؛ خمیر متالیک را می توان تا 3 درصد اضافه کرد اما مقدار توصیه شده 0.5 درصد است. زمان خشک شدن تغییر نمی کند مگر اینکه میزان خمیر و مخلوط اضافی از 1٪ بیشتر شود. عاملی که بیشتر بر زمان خشک شدن تاثیر می گذارد ضخامت لایه اعمال شده است. هرچه لایه مواد ضخیم تر باشد سریعتر خشک می شود.

اطلاعات کلیدی

به راحتی می توان از آن در ساخت روی میز ها و در صنعت مبلمان و سرگرمیهای مربوط به دکوراسیون استفاده کرد. می توان آن را روی میز این دستشویی و آشپزخانه، پوشش سطح تابلو و پوشش تزئینی اشیاء کوچک مانند جواهرات و لوازم جانبی اجرا کرد.